

インナーコート<sup>®</sup>の反応を早め効果を増強する

インナーコート反応促進剤

フルコン<sup>®</sup> + プラス

著しく劣化した既設コンクリート※や無数のヘアクラックの発生した  
コンクリート表層部に**インナーコート塗布前に促進剤(カルシウム成分)**を付与することで  
インナーコートの**反応を早め効果を増強**することができます。

※30年以上経過したコンクリート。

fullcon+plus

## 施工手順

養生

下地清掃

フルコン+ 塗布

- ▼ 原液をハケ、ローラー、噴霧器で1㎡当り120~130gを均一に塗布する。ただし、壁・天井面は垂れ防止のため2回に分けて塗布。

乾燥

- ▼ ※乾燥待たずにインナーコートを塗布すると白化する恐れがございます。

インナーコート塗布

水養生

洗浄

完了

## 特徴

- インナーコートの反応を早め効果を増強

## 荷姿



10kg缶

## 性状

主成分：カルシウム水溶液  
外観：無色透明/液体  
臭気：無臭  
pH：アルカリ性  
危険有害性：不燃性/無毒性

10kg缶 (80㎡施工可)

## 注意

- ※反応促進剤は主材の前に塗布することにより、主材の反応を早め増強するための添加剤です。
- ※本品は補助剤です。単品での使用は効果を発揮いたしません。
- ※主材にあらかじめ配合しておくことはできません。
- ※必ず主材を塗布する前に塗布してください。

## 製造販売元・お問合せ先



## 株式会社アールシージージャパン

〒540-0026 大阪市中央区内本町1-2-13  
TEL: (06)6360-4420 FAX: (06)6360-4402  
E-mail k-rcg555@oregano.ocn.ne.jp  
URL <https://k-rcg.co.jp/>

